

## Грунтовка ВЛ-02\* (гр.нт ВЛ 02) ГОСТ 51414-72/эмаль УР-1518 Назначение: Грунтовк



Кіровоград, Україна

Грунтовка ВЛ-02\* (гр.нт ВЛ 02) ГОСТ 51414-72/эмаль УР-1518

Назначение:

Грунтовка ВЛ-02 (грунт ВЛ 02) предназначена для грунтования металлических поверхностей с целью защиты при межоперационном хранении, а также вместо фосфатирования и оксидирования, разрешены для применения в судостроении и судоремонте. Покрытые грунтовкой поверхности перекрываются материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ЭП, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, НЦ, КО. Состав грунта ВЛ 02:

Материал двухупаковочный на основе поливинилбутирала; кислотный разбавитель – спиртовой раствор ортофосфорной кислоты.

Срок службы покрытия:

В качестве межоперационной, грунтовка ВЛ 02 ГОСТ 51414-72 защищает металл на срок до 14 суток.

Физико-механические свойства грунта ВЛ-02:

Характеристики Значения

Внешний вид покрытия

однородное матовое, полуглянцевое, лессирующее

Цвет

зеленовато-желтый

Время высыхания до ст. 5 при  $t_0$  (20+2) оС

не более 15 мин

Теоретический расход на один слой

65 - 85 г/м<sup>2</sup>; 13, 6 - 10, 9 м<sup>2</sup>/л

Толщина одного слоя

8 - 10 мкм

Рекомендуемое количество слоев

1 - 2

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2½ или St3). Перед применением убедиться, что основа грунтовки хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. Для приготовления композиции основу грунтовки смешать с кислотным разбавителем в соотношении (по массе) 4:1 и тщательно перемешать не менее 10 минут. После приготовления грунтовки выдерживают в течение 30 минут и разбавляют растворителем РФГ до рабочей вязкости 16 - 20 с при пневматическом и безвоздушном распылении, 20 - 35 с при нанесении кистью.

Жизнеспособность грунта:

При температуре от минус 10 оС до 10 оС - 24 часа;

При температуре от плюс 11 оС до 20 оС - 8 часов;

При температуре от плюс 20 оС до 40 оС - 6 часов.

Нанесение:

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua  
Подготовленную грунтовку ВЛ 02 наносят на поверхность защищаемого металла кистью, валиком, пневматическим или

безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха от минус 10 оС до 30 оС и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 оС. После высыхания слоя грунтовки (15 минут при температуре 20 оС) наносят, в случае необходимости, последующие слои грунтовки и затем поверхностный лакокрасочный материал или загрунтованный металл складывается для межоперационного хранения. Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше.

Разбавитель:

Растворитель РФГ, не более 20 % по массе. Грунтовку ВЛ-02 допускается разбавлять растворителями 648, Р-6, не более 20 % по массе. Смешение указанных растворителей при разбавлении грунтовок не допускается. Растворитель РФГ, 648, Р-6, толуол, ксилол.

Меры предосторожности:

Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня.

Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранение:

Хранить грунтовки в помещении при температуре от минус 10 до плюс 30 оС, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги. Допускается хранение и транспортировка при температуре до минус 30 оС, но не более 1 месяца.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты производства.

Стандарт:

ГОСТ 12707-77

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ЭП-41 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**